

## Jotun Essence Hi-Gloss

## Jotun Essence Siêu Bóng

### Mô tả sản phẩm

#### Loại

Là loại sơn gốc Alkyd có khả năng chống chọi với thời tiết nhằm mang lại màu sắc bền vững cho bề mặt sắt thép và gỗ.

#### Đặc điểm và lợi ích

Khả năng chịu thời tiết - Có thể chịu đựng được các yếu tố thời tiết như ánh nắng mặt trời và mưa gió, nên giữ cho ngôi nhà/công trình của bạn luôn đẹp và như mới.

Thời gian khô tối ưu - Thời gian khô được tối ưu để bảo đảm mức độ khô thích hợp giữa các lớp nhằm mang lại 1 bề mặt hoàn thiện nhẵn và cứng.

Không chứa kim loại nặng - Tuân theo tiêu chuẩn cao nhất của Jotun về sức khỏe, an toàn và môi trường.

Dễ dàng thi công - Thi công hoàn toàn hiệu quả

#### Đề nghị sử dụng

Phù hợp cho cả khu vực nội thất và ngoại thất, kết cấu sắt thép và gỗ mới hay đã sơn.

#### Chất nền vật sơn

Trên bề mặt gỗ và sắt thép.

### Thông số sản phẩm

<b>Kích cỡ đóng gói</b>	Kích cỡ đóng gói mỗi nước có thể khác nhau tùy theo yêu cầu riêng.
<b>Màu sắc</b>	Như trên bảng màu tiêu chuẩn và trong Hệ thống pha màu vi tính của Jotun.
<b>Thể tích chất rắn</b>	45 ± 2 theo thể tích%
<b>Điểm bùng cháy</b>	Cốc đậy kín: 36°C (96.8°F)

### Dữ liệu thi công

#### Ghi chú

Vận chuyển, sử dụng cẩn thận khuấy đều trước khi sử dụng

#### Phương pháp thi công

Thi công bằng cọ/chổi tay, ru-lô/con lăn hay súng phun sơn thông thường.

#### Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn

<b>Cỡ béc</b>	0.013-0.021"
<b>Góc phun</b>	65-80°
<b>Áp lực tại đầu súng phun</b>	140-190 kg/cm <sup>2</sup> (2.100 psi)

## Định mức phủ cho mỗi lớp

**Lý thuyết** 11 m<sup>2</sup>/l - 15 m<sup>2</sup>/l

Định mức phủ phụ thuộc vào chiều dày sơn thi công, bề mặt rỗ hay gồ ghề, nhiệt độ, hao hụt trong quá trình sơn, v.v...

## Chiều dày đề nghị cho mỗi lớp

**Ướt** 66 μm - 88 μm  
**Khô** 30 μm - 40 μm

Chiều dày màng sơn sẽ biến thiên và được tính toán như là giá trị trung bình.

## Chất pha loãng

Jotun Thinner No. 2

## Pha loãng

Sơn sẵn sàng sử dụng sau khi khuấy trộn. Nếu cần thiết phải pha loãng, có thể pha tối đa 5% với chất pha loãng của Jotun.

## Điều kiện trong quá trình thi công sơn

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10 °C và ít nhất phải lớn hơn 3 °C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

## Thời gian khô

Thời gian khô thường sẽ liên quan và bị ảnh hưởng bởi sự thông thoáng không khí, nhiệt độ, chiều dày sơn và số lớp sơn. Các số liệu đưa ra dưới đây dựa trên các điều kiện sau:

Thông gió tốt (ngoài trời hay có sự dịch chuyển tự do của không khí)

Chiều dày màng sơn tiêu biểu

Một lớp sơn trên bề mặt chưa xử lý.

Các thông số trên chỉ mang tính chất hướng dẫn. Thực tế, thời gian khô và thời gian để sơn lớp kế có thể dài hơn hay ngắn hơn, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, chiều dày sơn, thông gió, độ ẩm, hệ sơn bên dưới, yêu cầu vận chuyển sớm và va chạm cơ học.

- Các thông số hướng dẫn này được áp dụng khi sơn cùng chủng loại sơn.
- Trong trường hợp sơn làm nhiều lớp, thời gian khô sẽ bị ảnh hưởng bởi số lớp sơn, thứ tự lớp sơn và tổng chiều dày các lớp sơn trước.
- Bề mặt phải sạch, khô và không chứa bất kỳ tạp chất nào trước khi tiến hành thi công sơn lớp kế.

### Thời gian khô được đo lường theo những giá trị được công bố.

**Độ ẩm tương đối (RH) 50%**

<b>Nhiệt độ bề mặt</b>	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Khô bề mặt</b>	6 h	4 h	2 h
<b>Khô cứng</b>	24 h	12 h	8 h
<b>Khô để sơn lớp kế, tối thiểu</b>	24 h	12 h	8 h

## Hướng dẫn sử dụng

### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần sơn phải không bị hư hại, sạch, không có bụi, dầu mỡ và nhựa xi măng, v.v... Đối với bề mặt bẩn và bị phân hoá, cần thiết phải được tẩy sạch bằng cọ lông cứng.

### Hệ sơn tiêu biểu

## Lớp lót

Cho công tác sơn bảo trì bề mặt gỗ và sắt thép  
Gardex Primer : 1 lớp

Cho bề mặt gỗ ngoại thất mới  
Aluminium Wood Primer : 1 lớp được theo sau bởi  
Gardex Primer : 1 lớp

## Lớp phủ hoàn thiện

Jotun Essence Hi-Gloss

Jotun Essence Siêu Bóng : 2 lớp

## Lưu trữ

Sản phẩm này cần được bảo quản theo qui định an toàn của mỗi quốc gia. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, mát, kết hợp với thông gió tốt, cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải được đậy kín. Vận chuyển cẩn thận.

## Chứng chỉ

Chứng chỉ Không chứa kim loại nặng do SGS cấp.

## Chứng chỉ kiểm nghiệm

% thể tích chất rắn được đo theo tiêu chuẩn ISO 3233:1998 (E).

## Sức khỏe và an toàn

Xin tuân theo những lưu ý về an toàn và môi trường in trên thùng sơn.

Bảng thông số an toàn sản phẩm đã được phát hành.  
Thông tin chi tiết về sức khỏe và an toàn khi sử dụng sản phẩm này được ghi rõ trong Bảng thông số an toàn sản phẩm.  
Biện pháp sơ cấp cứu, tham khảo mục 4.  
Đóng gói và lưu trữ, tham khảo mục 7.  
Thông tin vận chuyển, tham khảo mục 14.  
Thông tin qui định, tham khảo mục 15.

## Trường hợp miễn trừ

Thông tin trong tài liệu này được đưa ra từ những kiến thức tốt nhất của Jotun, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Những sản phẩm Jotun được xem như là bán thành phẩm cho tới khi được thi công tốt trên bề mặt cấu trúc cần bảo vệ. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Jotun. Nên Jotun chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ để phù hợp với yêu cầu của nước sở tại. Jotun có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo.

Người sử dụng phải nên luôn tham khảo Jotun những hướng dẫn chuyên biệt cho sự phù hợp của sản phẩm này theo nhu cầu của mình và phương pháp thi công chuyên biệt.

Nếu có sự mâu thuẫn nào gây ra do vấn đề ngôn ngữ trong tài liệu này, thì tài liệu tiếng Anh (United Kingdom) sẽ được xem như là tài liệu chính thức.